

Betone nach ZTV-ING (teilweise abweichend zur DIN EN 206/DIN 1045-2)

Betone der Expositionsclassen X0, XC1, XC2 und XC3 siehe Preisblatt „Wohnungsbau“

Anwendungsbereich / Bauteilbeispiele	Expositionsklasse AKR	Betonfestigkeitsklasse 1)	Konsistenzklasse	Größtkorn	Überwachungs-klasse	Betonsorten - Nr.
Betonflächen ohne Taumittel	XC4, XF1, XA1, WF	C 25/30	F2	32	2	5327..
		C 25/30	F2	16	2	5326..
		C 30/37	F2	32	2	6327..
		C 30/37	F2	16	2	6326..
Betonflächen im Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich	XC4, XD2 XA2, XF2, WA	C 30/37	F2	32	2	6527..
		C 30/37	F2	16	2	6526..
		C 35/45	F2	32	2	7727..
		C 35/45	F2	16	2	7726..
Betonflächen mit Taumittel	XC4, XD3 XA1, XF4, WA	C 25/30	F2	16	2	5726..