

Technische Informationen Magmarock

	Rohdichte g/dm ³	Druckfestigkeit N/mm ²	Druckf. nach Frost N/mm ²	Biegezug cm ³ /50 cm ²	Abriebfestigkeit %	Frostbeständigkeit	Wasseraufnahme
ZUFURT WEISS	2,64	197	197	15,70	6,2	beständig	0,28
ZUFURT GELB	2,61	180	162	15,40	6,2	beständig	0,62
WALDSTEIN HELL REINERSREUTH	2,65	184	177	16,50	5,8	beständig	0,28
REINERSREUTH EDELGELB	2,65	182	171	18,00	5,8	beständig	0,35
REINERSREUTH GELBVARIO	2,65	184	179	18,00	5,8	beständig	0,35
REINERSREUTH GRANITPORPHYR	2,67	203	197	18,30	5,4	beständig	0,28
BROCKEN BLAU BIRKENKOPF	2,63	210	237	18,40	5,0	beständig	0,14
EPPRECHTSTEIN	2,66	201	198	16,70	6,0	beständig	0,24
KÖSSEINE	2,69	221	219	18,90	4,7	beständig	0,20
THANSTEINER	2,70	202	198	16,20	5,2	beständig	0,25