

Produktliste Transportbeton

Anwendungsbereich / Bauteilbeispiele	Expositions-klasse	Betonfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn	Überwachungs-klasse	Betonsorten - Nr.	Festigkeitsentwicklung
unbewehrte Bauteile ohne Betonkorrosion	X0 WA	C 8/10	C1	32	1	101721	langsam
		C 8/10	C1	16	1	101621	
		C 8/10	F3	32	1	103721	
		C 12/15	C1	32	1	201721	langsam
		C 12/15	C1	16	1	201621	
		C 12/15	F3	32	1	203721	
bewehrte Innen- und Gründungsbauteile	XC1, XC2 WF	C 16/20	F3	32	1	313721	mittel
		C 16/20	F3	16	1	313621	
		C 20/25	F3	32	1	413721	mittel
		C 20/25	F3	16	1	413621	
bewehrte Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen (ohne Frost)	XC3 WF	C 20/25	F3	32	1	423721	mittel
		C 20/25	F3	16	1	423621	
		C 20/25	F4	32	1	424721	
		C 20/25	F4	16	1	424621	
bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chemisch schwachem Angriff (ohne XA1 ist C 25/30 Überwachungs-klasse 1)	XC4, XF1	C 25/30	F3	32	1/2	533731	mittel
		C 25/30	F3	16	1/2	533631	
		C 25/30	F3	11	1/2	533531	
		C 25/30	F4	32	1/2	534731	
	XC4, XM1, XD1, XF1 WA	C 30/37	F3	32	2	653741	
		C 30/37	F3	16	2	653641	
Angriff chemisch mäßig	XC4, XA2, XF3, XD2 WA	C 35/45	F3	32	2	773731	schnell
		C 35/45	F3	16	2	773631	